

Типичные физические свойства ARPRO Черный & подвспенивание на месте*

| Свойства | Метод испытаний | Единицы | Плотность (г/л) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Energy absorption in dynamic impact | устройство для испытаний на вертикальный удар Плоский ударный элемент 8км/ч 23°C | J/l | 40 | 70 | 100 | 115 | 160 | 240 | 330 | 460 | 530 | 610 | 710 | 800 |
| • деформация 25% | | | 100 | 160 | 230 | 280 | 370 | 630 | 770 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
| • деформация 50% | | | 200 | 290 | 410 | 500 | 670 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 3,200 | 3,550 | 4,000 |
| • деформация 75% | | | | | | | | | | | | | | |
| Эквивалентный модуль при сжатии 3% | ISO 844 | МПа | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 6.7 | 10.3 | 14.3 | 18.5 | 23.1 | 28.2 | 33.9 | 40.6 |
| Прочность на сжатие | ISO 844 | кПа | 80 | 150 | 210 | 275 | 340 | 500 | 700 | 900 | 1,150 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
| • деформация 25% | | | 150 | 220 | 300 | 370 | 475 | 700 | 960 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| • деформация 50% | | | 370 | 460 | 600 | 800 | 1,000 | 1,600 | 2,300 | 3,200 | 4,500 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
| • деформация 75% | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаточная деформация при сжатии | ISO 1856 C** | % | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Прочность на растяжение | ISO 1798 | кПа | 340 | 490 | 640 | 785 | 930 | 1,210 | 1,480 | 1,745 | 2,000 | 2,245 | 2,480 | 2,705 |
| Относительное удлинение при растяжении | ISO 1798 | % | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Устойчивость к динамическим воздействиям при нагрузке 75% | 5 минут после воздействия | % | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | -*** | -*** |
| Скорость горения | ISO 3795 12.5мм | мм/мин | 115 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |


* В случае сортов ARPRO Colours (Цветной), White (Белый) и Grey (Серый) обратитесь к документу «Типичные физические свойства материала ARPRO дополнительной марки» или к таблице для соответствующего сорта.

** При 25% -ной деформации в течение 22 часов при 23°C и измерении после стабилизации в течение 24 часов

*** Динамическое сжатие до уровня деформации 75% не рекомендуется для материала ARPRO плотностью 180г/л и выше

Поглощение энергии: эта характеристика измеряет способность материала ARPRO рассеивать энергию удара.

Метод испытаний: Испытываемый образец кубической формы размером 100 или 50мм подвергается воздействию массы, падающей со скоростью 8км/ч. Величина падающей массы и размеры образца выбираются таким образом, чтобы гарантировать деформацию образца не менее 85%, что позволяет полностью описать его рабочую характеристику. При этом регистрируется торможение падающей массы с течением времени, на основании чего рассчитывается величина энергии, поглощенной при различных уровнях деформации.




Эквивалентный модуль: Характеризует наклон в начале кривой сжатия, когда деформация материала ARPRO находится в упругой области.

Метод испытаний: ISO 844

Регистрируется напряжение сжатия при деформации, составляющей 3%, при этом куб размером 50мм подвергается сжатию по одной оси со скоростью 5мм/мин. Эквивалентный модуль упругости выражается как отношение сжимающего напряжения при 3% деформации к деформации.

Эквивалентный модуль при сжатии 3% - ISO 844



Выпуск 07


Приведённая информация отражает результаты внутренних испытаний образцов ARPRO и предоставляется для удобства клиентов. При подготовке документа были приложены все разумные усилия для обеспечения точности содержащейся в нём информации, однако компания JSP не предоставляет каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении пригодности, точности, надёжности или полноты этой информации. ARPRO является зарегистрированным товарным знаком.

Сопротивление сжатию: Способность материала сопротивляться силе, которая пытается сжать его.

Метод испытаний: ISO 844

Пять кубов размером 50мм подвергаются сжатию в осевом направлении по отношению к грани со скоростью 5мм/мин до максимальной нагрузки 85%. При этом регистрируется напряжение сжатия и соответствующая относительная деформация.

Прочность на сжатие - ISO 844



Выпуск 07


Приведённая информация отражает результаты внутренних испытаний образцов ARPRO и предоставляется для удобства клиентов. При подготовке документа были приложены все разумные усилия для обеспечения точности содержащейся в нём информации, однако компания JSP не предоставляет каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении пригодности, точности, надёжности или полноты этой информации. ARPRO является зарегистрированным товарным знаком.

Остаточная деформация при сжатии: Способность вернуться к исходной толщине после статической деформации.

Метод испытаний: ISO 1856 C

Пять образцов размером 50 x 50 x 25мм на протяжении 22 часов подвергаются воздействию нагрузки 25% при температуре 23°C. При этом регистрируется изменение толщины спустя 24 часа после снятия нагрузки.

Остаточная деформация при сжатии - ISO 1856 C




Прочность на растяжение и относительное удлинение при растяжении: Максимальная сила и удлинение, которые материал способен без разрыва выдержать при воздействии тянущей силы.


Метод испытаний: ISO 1798

Пять испытываемых образцов толщиной по 12.5мм (в форме гантели) растягиваются с постоянной скоростью 500мм/мин до появления разрывов. При этом регистрируется сила и деформация в момент разрыва.

Прочность на растяжение - ISO 1798



Растяжение относительное удлинение при растяжении - ISO 1798



Выпуск 07


Приведённая информация отражает результаты внутренних испытаний образцов ARPRO и предоставляется для удобства клиентов. При подготовке документа были приложены все разумные усилия для обеспечения точности содержащейся в нём информации, однако компания JSP не предоставляет каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении пригодности, точности, надёжности или полноты этой информации. ARPRO является зарегистрированным товарным знаком.

ARPRO Типичные физические свойства ARPRO Черный & подвспенивание на месте

Устойчивость к динамическим воздействиям: измеряет способность материала ARPRO к восстановлению после динамического сжатия.

Метод испытаний: Куб размером 50мм или 100мм подвергается воздействию со скоростью 2.2м/с, при этом величина воздействующей массы выбирается таким образом, чтобы уровень деформации достиг 75%. Толщина образца измеряется через 5 минут после воздействия и сравнивается с толщиной образца до воздействия.

Устойчивость к динамическому воздействию при уровне деформации 75%



Выпуск 07

Приведённая информация отражает результаты внутренних испытаний образцов ARPRO и предоставляется для удобства клиентов. При подготовке документа были приложены все разумные усилия для обеспечения точности содержащейся в нём информации, однако компания JSP не предоставляет каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении пригодности, точности, надёжности или полноты этой информации. ARPRO является зарегистрированным товарным знаком.