

Biyouyumluluk

ARPRO Siyah, hasar görmemiş ciltlere temas edebilen bir yüzey cihazı olarak ISO 10993-1'in biyouyumluluk standartlarını taşımaktadır.

Testler: ARPRO Siyah üzerinde 50gr/lt'lik kalıplanmış yoğunlukta uygulandı. Test numuneleri 121°C'de sterilize edildi.

Sitotoksitite	ISO 10993-05	ARPRO'nun sitotoksik olmadığı sonucuna varılmıştır. Kalıplanmış ARPRO özütleri, toksikolojik / biyolojik kritik hücre hasarı veya büyüme inhibisyonuna neden olmamıştır.
Cilt tahrişi	ISO 10993-10	ARPRO'nun tahriş edici olmadığı sonucuna varılmıştır. Kalıplanmış ARPRO'nun özütleri, cilt tahrişine neden olmamıştır. Birincil Tahriş Edicilik Endeksi 0 yani en düşük seviyede kaydedilmiştir.
Cilt hassaslaşması	ISO 10993-10	ARPRO hassaslaştırıcı değildir, Hiçbir hassaslaştırıcı etki tespit edilememiştir.