

Su emilimi

ARPRO'nun su emme performansı, DIN 53 428 test yöntemi doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Test yöntemi: 50*50*50mm boyutunda kesilen numuneler hazırlanır. Ardından numuneler, 1 gün ve 7 gün boyunca damıtılmış suya batırılır. Suyu daldırma işlemi öncesi ve sonrasındaki ağırlık farkı, su emilimini ağırlık açısından değerlendirmek amacıyla hesaplanır. Sonuç nihai olarak test edilen hacimde raporlanır.

Daldırma süresi	Su emilimi * (vol. %)
1 gün	~ 1
7 gün	~ 2.5

* Kalıplama koşulları ve yoğunluğu gibi parametreler su emilimini etkileyebilir.