

## Biocompatibilidad

ARPRO Negro cumple los estándares de compatibilidad establecidos en la norma ISO 10993-1 para un dispositivo de superficie en contacto con piel intacta.

Pruebas realizadas en: ARPRO Negro con una densidad moldeada de 50g/l. Las muestras de prueba se esterilizan a 121°C.

Citotoxicidad	ISO 10993-05	<p>ARPRO se considera un material no citotóxico.</p> <p>Los fragmentos de ARPRO moldeado no provocaron ningún daño celular crítico de carácter toxicológico/biológico, ni una inhibición del crecimiento.</p>
Irritación cutánea	ISO 10993-10	<p>ARPRO se considera un material no irritante.</p> <p>Los fragmentos de ARPRO moldeado no provocaron ningún tipo de irritación cutánea.</p> <p>Índice de irritación principal registrado como 0, el nivel más bajo.</p>
Sensibilización cutánea	ISO 10993-10	<p>ARPRO es un material que no genera sensibilización.</p> <p>No se pudo detectar ningún efecto sensibilizador.</p>